



# TOP ACRYL

**IDROPITTURA SUPER TRASPIRANTE AD AZIONE  
PREVENTIVA ANTIMUFFA**



## PROPRIETÀ PRINCIPALI

- **Super traspirabilità**
- **Altissima copertura**
- **Effetto naturale non filmogeno**
- **Ottimo punto di bianco**

TOP ACRYL è un'idropittura professionale ecologica a bassissimo contenuto COV, **per uso interno**. Dotata di una super traspirabilità e un'eccellente copertura. Formulata con resine acriliche, cariche selezionate e titanio che donano al prodotto una ottima resistenza alla luce e un ottimo punto di bianco. Previene inoltre il formarsi di muffa. Indicata per l'applicazione su pareti e soffitti ai quali si voglia garantire una super traspirabilità, con effetto naturale non filmogeno.

Per le suddette caratteristiche anche in presenza di umidità non dà adito a fenomeni di fessurazione e sfogliatura. Dato il suo bassissimo contenuto COV, TOP ACRYL idropittura rientra nella linea ecologica dei prodotti MISTER PAINT.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Questa idropittura risulta essere adatta in tutti i locali in particolare quelli con elevata presenza di vapore acqueo.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Intonaci nuovi:** attendere la totale stagionatura, spazzolare per rimuovere eventuali incoerenze della superficie e se necessario rasarle utilizzando ECO STUCCO pronto in pasta o STUCCA TUTTO in polvere. Rimuovere le eventuali eccedenze di stucco tramite carteggiatura e procedere all'applicazione di TOP ACRYL idropittura.

**Intonaci da ripristinare:** preparare opportunamente il supporto, eliminando se necessario, residui di vecchie pitture poco aderenti, tracce di sporco, muffe e successivamente se necessario rasarle utilizzando ECO STUCCO pronto in pasta o STUCCA TUTTO in polvere. Rimuovere le eventuali eccedenze di stucco tramite carteggiatura e procedere all'applicazione di TOP ACRYL idropittura diluita al 50 % per isolare le stuccature.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante:	Copolimeri sintetici in emulsione
Colore:	Bianco
Aspetto:	Tixotropico
Aspetto del film:	Opaco
Peso specifico:	Kg/l 1,600 ± 0,04
VOC:	< 30 (Direttiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 30 g/l (2010)
Resa:	8 - 10 mq/l per mano



### Nota di responsabilità

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità in senso generale, dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del ns. controllo. Possiamo garantire esclusivamente la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso applicativo.  
Edizione N° 1 /Revisione 2015



# TOP ACRYL

**IDROPITTURA SUPER TRASPIRANTE AD AZIONE  
PREVENTIVA ANTIMUFFA**



## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale e sotto la diretta azione del sole.

Temperatura dell'ambiente: minima + 5 °C – massima +35 °C

Temperature del supporto: minima + 5 °C – massima +35°C

Il prodotto può essere applicato:

A pennello diluire con acqua 20/30%

A rullo diluire con acqua 15/25%

A spruzzo diluire con acqua 40/50%

Pulizia attrezzi: subito dopo l'uso lavare con acqua.

## ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 20°C E 65 % U.R. ( umidità relativa)

Tempo di essiccazione al tatto: 1 h

Tempo di essiccazione apparente completo: 4 - 6 h

Sovraverniciabilità: 6 - 8 h

## CONFEZIONI

Secchielli da 5 L e 14 L

## STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C.

Teme il gelo

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, 1999/45/CE e/o del Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti, il prodotto non è etichettato. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

